

# DURAZIV PM 41

## ADEZIV PENTRU BCA ȘI CĂRĂMIDĂ

Pentru zidării durabile

### Indicații

- Pentru realizarea de zidării neportante din BCA sau BCU precum și din cărămidă clasică sau eficientă
- Mărește productivitatea lucrărilor de zidărie
- Poate fi aplicat manual sau mecanizat
- Granulație fină, asigură o penetrare optimă în porii blocurilor de BCA



### Domeniul de aplicare

Amestec pe bază de ciment gri, pulberi minerale și aditivi destinat realizării de zidării folosind blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) sau din beton celular ușor (BCU), precum și la zidării realizate din cărămizi arse tip clasic (pline) sau tip eficient (cu goluri).  
Produsul se utilizează prin aplicare pe cantul cărămizilor, în strat de cca. 6-8 mm.  
Blocurile de BCA trebuie să fie desprăfuite și umezite cu apă, înainte de a fi zidite. Cărămizile arse nu necesită umezire sau alt tratament înainte de utilizare.

### Aplicare

#### Prepararea și aplicare

Conținutul unui sac de adeziv se presară în 5-5,5 litri apă curată, la temperatura obișnuită. Se amestecă folosind un mixer electric (bormașină prevăzută cu amestecător).  
Se reamestecă după cca. 5 minute și se ajustează consistența prin adăugare de apă sau adeziv. Se aplică adezivul pe suprafața orizontală a blocurilor, prin întindere cu o mistrie sau cu o gletieră dințată cu dinți de max. 10 mm. Se așează blocurile în stratul de adeziv, la max. 5-10 minute după întinderea acestuia.  
Poziția blocurilor de BCA sau a cărămizilor se mai poate corecta timp de max. 5 min. după poziționare. Dacă este nevoie să se corecteze poziția cărămizilor sau blocurilor de BCA după acest interval de timp, stratul vechi de adeziv trebuie îndepărtat și înlocuit cu altul proaspăt.  
Adezivul ajunge la rezistența maximă după 28 de zile de la punerea în operă.  
Pentru curățarea sculelor folosite la aplicare, mortarul proaspăt se poate spăla cu apă, iar cel solidificat se îndepărtează mecanic.

#### Asigurarea calității

Calitatea produsului este asigurată prin încercări inițiale de tip și prin verificări permanente în laboratorul DURAZIV și în institutele autorizate din țară. Sistemul de management al calității este certificat și evaluat periodic de către organismul de certificare TÜV Hessen având ca referință SR EN ISO 9001 „Sisteme de management al calității. Cerințe.”.



Consum orientativ:	Ambalare:	Depozitare:	Termen de valabilitate:
între 4-8 kg/m <sup>2</sup> în funcție de grosimea blocului de BCA sau a cărămidii	saci de 25 kg	în spații acoperite, fără expunere la ploaie sau soare	12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj

Date tehnice

Proporția amestecului	cca. 5-5,5 l apă/25 kg produs
Timp de maturare	5 minute
Timp de punere în operă	≈ 4 ore
Temperatura de punere în operă	+5°C... +30°C
Rezistență la temperatură	-30°C... +70°C
Rezistența maximă după	28 zile
Granulație maximă	0,6 mm
Clasa de rezistență la foc (SR EN 13501-1)	A1: produs incombustibil
Timp de corecție	cca. 5 minute
Timp deschis	≥ 10 minute
Rezistența la compresiune	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>

Pentru informații complete și actualizate este necesară consultarea fișei tehnice de produs valabilă la data folosirii acestuia. Indicațiile și prescripțiile cuprinse în fișa tehnică de produs stabilesc limitele de utilizare a produsului și nu pot înlocui calificarea și pregătirea executantului lucrării. Producătorul garantează performanțele produsului, dar nu poate influența condițiile și modul de utilizare. Folosirea produsului impune confirmarea de către utilizator, prin aplicații practice, a faptului că este sau nu adecvat utilizării avute în vedere și asumarea întregii responsabilități ce poate deriva din folosirea acestuia.

Încadrarea în clasa produselor chimice

<p>GHS 05</p>  <p>Pericol</p>	<p><b>Pericole și precauții la utilizare, conform Regulamentului CE 1272/2008</b></p>
	<p>Fraze de pericol:</p> <p>H318 – Provoacă leziuni oculare grave H315 – Provoacă iritarea pielii H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii</p> <p>Fraze de precauție:</p> <p>P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul P264 – Spălați-vă bine pe mâini după utilizare. P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P304+P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P302+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. P305+P351+P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție, cu multă apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul. Continuați să clătiți. P332+P313 – În caz de iritare a pielii: consultați medicul. P362+P364 – Scoateți îmbrăcăminte contaminată și o spălați înainte de reutilizare. P501 – Eliminați conținutul/ambalajul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare.</p>
<p>GHS 07</p>  <p>Atenție</p>	

<p><b>CE</b></p> <p>16 SR EN 998-1</p> <p>DoP Nr. 2016DA012</p> <p>1840-CPR-97/740/EC/0626-16</p>	<p>Produs de DURAZIV SRL</p> <p>Str. Fagulului nr. 21, Popești-Leordeni, 077160 Jud. Ilfov, România</p> <p>Tel.: 021.361.53.46/47; Fax: 021.361.53.48</p> <p>E-mail: office@duraziv.ro; www.duraziv.ro</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------