

**SC DURAZIV SRL**

Str. Fagului, nr. 21; 077160

Popești Leordeni

Tel/Fax: 021.361.53.48;

Email: office@duraziv.ro**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE****Nr. 2021DV37R4**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: *Duraziv Clima Protect - Lazură concentrată pe bază de apă, pentru interior și exterior*

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: *Duraziv Clima Protect - Lazură concentrată pe bază de apă, pentru interior și exterior*
Numarul lotului este inserat pe ambalaj

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: *protecția și decorarea suprafețelor elementelor de construcții din lemn, exploatate în spații interioare și exterioare.*

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: *DURAZIV SRL, Str. Fagului, nr. 21, Popești-Leordeni, jud. Ilfov, tel/fax 021-361.53.48*

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 001SB-04/1745-2024

7. Performanța produselor:

Caracteristici:	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
<i>Densitate, g/cm³</i>	SR EN ISO 2811-1:2023	AT nr. 001SB-04/1745-2024	<i>1,05±0,05</i>
<i>Conținutul de substanțe nevolatile, %</i>	SR EN ISO 3251:2019		<i>28±2</i>
<i>Caracteristici obținute în condițiile (aplicare pe suport de lemn): Sistem Lazura (un strat grund acrilic de impregnare + 2 straturi Lazura pe bază de apă, pentru interior și exterior.)</i>			
<i>Aderența la suport (lemn), clasa</i>	SR EN ISO 2409:2020	AT nr. 001SB-04/1745-2024	<i>Clasa 0</i>
<i>Rezistența la deformare rapidă/șoc (înălțimea de cădere a masei de 1 kg, la care apar fisuri), cm</i>	SR EN ISO 6272-1:2012		<i>100</i>
<i>Rezistența la variații de temperatură* (Cicluri: 6 ore la +55°C și 18 ore la -20°C), cicluri</i>	SR EN 60068-2-14:2010		<i>Sistemele nu au suferit deteriorări sau modificări de aspect după 20 cicluri de expunere</i>
<i>Rezistența la lichide. Metoda petei (apă distilată, 23°C), ore</i>	SR EN ISO 2812-4:2018		<i>Sistemele nu au suferit deteriorări sau modificări de aspect după 720 ore de expunere</i>

<p><i>Rezistența la îmbătrânire artificială. Expunere la radiații UV și apă*) (Cicluri: - 4 ore la radiații UV, mediu uscat și t=60°C; - 4 ore condensare la t=50°C, fără expunere UV)</i></p>	<p><i>SR EN ISO 16474-3: 2021</i></p>	<p><i>După 500 ore de expunere: - Sistemul lac incolor nu a suferit deteriorări, dar și-a modificat aspectul (îngălbenire) - Sistemele lac colorat și lazura nu au suferit deteriorări sau modificări de aspect</i></p>
--	---	---

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: „Laborator INCERC de Cercetare și Încercări Materiale, Construcții și Inginerie Seismică” din cadrul INCĐ URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, Șos.Pantelimon 266, Sector 2, cod 021652, București.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director General,
Alina Iacobescu

Popesti Leordeni

Alina Iacobescu

9.01.2025