

DURAZIV FP23

GLET DE IPSOS PENTRU INTERIOR

Pentru incarcari mari



Descriere

DURAZIV® FP23 este un glet de ipsos pentru interior, aditivat cu Kauciuc®, utilizat pentru nivelarea tencuielilor traditionale sau a betoanelor. Poate fi aplicat manual sau mecanizat (cu pompe airless) in grosimi de 2-10 mm.

Domeniul de aplicare



Glet de ipsos, pentru nivelarea si finisarea urmatoarelor suprafete interioare:

- tencuieli din mortar traditional de var-ciment sau tencuieli pe baza de ipsos
- suprafete de beton

NU se va folosi in spatii cu umiditate permanenta (de exemplu in bai sau bucatarii), unde este recomandata utilizarea exclusiva a gleturilor pe baza de ciment alb DURAZIV FP25.

Aplicare

Pregătirea suprafețelor

Suportul trebuie sa fie solid si lipsit de substante antiaderente (praf, uleiuri, bitum). Denivelarile pana la 40 mm sau gaurile si fisurile se repara folosind mortarul de reparatii DURAZIV PM47 sau tencuiala pe baza de ipsos DURAZIV FP21. Suprafetele puternic absorbante (BCA, caramida, etc) se vor amorsa in prealabil pentru a uniformiza absorbtia de apa cu DURAZIV Amorsa concentrate cu Kauciuc®, diluata in raport de 1:4. In cazul suprafetelor de beton sau a suprafetelor minerale neabsorbante, se recomanda utilizarea amorsei de contact pe suporturi minerale DURAZIV CONTACT.

Preparare si aplicare

Continutul unui sac de 20 kg se presara in cca 7.5-8 litri de apa curata, la temperatura ambianta. Se amesteca folosind un mixer electric. Se reamesteca dupa 5 minute pentru obtinerea unei paste omogene, fara aglomerari. Se va evita adaugarea pulberii in pasta deoarece se vor forma aglomerari.

Materialul obtinut se intinde pe perete folosind o gletiera de inox curate sau o pompa airless. Timpul in care gletul poate fi aplicat este de cca 50 minute din momentul prepararii. Dupa uscare, stratul de glet se poate slefui cu hartie abraziva de finete medie sau mare, apoi se poate aplica un strat foarte fin din gletul de finisaj DURAZIV® FP25 sau DURAZIV® FP26 (dupa ce suprafata a fost desprafuita si amorsata cu DURAZIV® Amorsa concentrata cu Kauciuc®) . Dupa cca. 48 ore, se poate trece la operatia de amorsare si vopsire cu produse din gama vopselelor lavabile pentru interior DURAZIV®.

Pentru un aspect perfect neted si o culoare uniforma, recomandam sistemul DURAZIV® Amorsa concentrata cu Kauciuc® si Vopsea superlavabila cu Kauciuc® - mata sau satinata – sau DURAZIV® ColorPRO® cu Kauciuc®.

DURAZIV FP23

GLET DE IPSOS PENTRU INTERIOR

Pentru incarcari mari



Consum orientativ:	Ambalare:	Depozitare:	Termen de valabilitate:
cca 1,2-1,4 kg/mm ² (in functie de denivelarile suportului)	Saci de 5 kg si de 20 kg Paletizare: 128 saci de 5 kg/europalet 48 saci de 20 kg/europalet	În spatii acoperite, fara expunere la ploaie sau soare, in ambalajul original, la temperaturi între +5°C - +30°C;	12 luni de la data fabricației inscrisa pe sac, in ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare

Date tehnice:	
Standard de referință	SR EN 13279-1:2009
Clasa de încadrare	B2/50/2
Compoziție	Ipsos, compuși minerali și aditivi
Reacție la foc	A1
Finețe	99% sub 200 μm
Aderență la beton (după 7 zile)	>0,1* N/mm ²
Rezistență la încovoiere	>1* N/mm ²
Rezistență la compresiune	>2* N/mm ²
Timp de lucru	cca. 50 min
Raport amestec	20 kg pulbere / cca 7,5-8 L apă
Izolare la sunetul aerian direct	NPD
Rezistență termică	NPD
Substanțe Periculoase:	Vezi Fișa cu Date de Securitate



09 SR EN 13279-1

Produs de DURAZIV SRL
Str. Fagului nr. 21, Popești-Leordeni, 077160 Jud. Ilfov, România
Tel.: 021.361.53.46/47; Fax: 021.361.53.48
E-mail: office@duraziv.ro
www.duraziv.ro

Pentru informații complete și actualizate este necesară consultarea fișei tehnice de produs valabilă la data folosirii acestuia. Indicațiile și prescripțiile cuprinse în fișa tehnică de produs stabilesc limitele de utilizare a produsului și nu pot înlocui calificarea și pregătirea executantului lucrării. Suportul tehnic și recomandările pe care le oferim Beneficiarului / Cumpărătorului se bazează pe experiența noastră și corespund celor mai bune practici din domeniu, însă nu implică obligații suplimentare contractuale. Producătorul garantează performanțele produsului, dar nu poate influența condițiile și modul de utilizare. Se recomandă testarea produsului pe o suprafață redusă dar reprezentativă, în condițiile tehnologice specifice locației Beneficiarului / Cumpărătorului, astfel încât să se confirme că este sau nu adecvat utilizării avute în vedere și asumarea de către Beneficiar / Cumpărător a întregii responsabilități ce poate deriva din folosirea acestuia