


DURAZIV®

FASSADEN ARM

Plasă de armare din fibră de sticlă cu densitate 160 g/m²



Recomandat pentru
izolare termică
la exterior
Termosistem ETICS
pentru fațadă.

Domeniu de utilizare:

Se recomandă pentru armarea pereților și tavanelor la exterior și interior în cadrul construcțiilor noi sau renovări.

Poate fi utilizată la armarea sistemelor compozite de izolație termică realizate cu: vată minerală bazaltică (**DURAZIV FASSADEN THERM**), polistiren (extrudat, expandat, grafitat), sau a suprafețelor minerale.

Compoziție:

Plasă din fibră de sticlă (tip E-glass), rezistentă la mediul alcalin, ancorată cu un strat de SBR (Stiren-Butadien).

Mod de lucru:

Mortarul (masa de șpaclu, adeziv, glet) se întinde în strat uniform cu ajutorul unei gletiere cu dinți (8x8 sau 10x10 mm). Plasa de armare se așează în mortarul proaspăt aplicat pe direcție verticală și se înglobează în acesta cu ajutorul unei gletiere. Fășile de plasă se montează prin suprapunere de minim 10 cm. Se aplică imediat al doilea strat de mortar în grosime de cca. 1,5 mm, nivelând suprafața în așa fel încât plasa să fie acoperită în întregime și să rămână în treimea superioară a stratului de adeziv. Este necesară armarea suplimentară a zonelor supuse la tensiuni ridicate (colțul ferestrelor, ușilor), aplicând fășii de plasă (cca. 20x30 cm) în diagonală.

Caracteristici:

Lungime 50 m (±1%)

Lățime 1 m (±1%)

Dimensiune ochiuri 4 x 5 mm

Greutatea pe unitatea de suprafață 160 g/m² (±5%)



23

S.C. DURAZIV S.R.L.

Str. Fagului 21, 077160 Popești-Leordeni,
Jud. Ilfov, România
Tel: 021.361.53.46/47, Fax: 021.361.53.48
E-mail: office@duraziv.ro, www.duraziv.ro

**Duraziv Fassaden Arm
DOP_Duraziv Fassaden Arm - 01**

ETA 18/0372
Organism notificat 1020

Plasă din fibră de sticlă pentru armarea sistemelor de izolare termică externă (ETICS).
Produsul este utilizat pentru armarea mortarelor de nivelare pe bază de ciment aplicate în grosime de 2-10 mm

Reacția la foc	NPD
Conținut organic	20 ± 4%
Dimensiunea ochiurilor plasei	4,1 x 5 mm
Rezistența la tracțiune și alungire	conform

PRODUS ÎN
ROMÂNIA



Produs de S.C. DURAZIV S.R.L.
Str. Fagului 21, 077160 Popești-Leordeni,
Jud. Ilfov, România
Tel: 021.361.53.46/47, Fax: 021.361.53.48
E-mail: office@duraziv.ro, www.duraziv.ro

Scanează pentru detalii

