



**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
(pentru agremente tehnice în construcții)

**Nr. 2017DAA010**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

**DURAZIV AT 31 varianta iarna**

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:**

Numărul lotului este inscripționat pe ambalaj.

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Lipirea plăcilor de polistiren expandat pe suporturi minerale din beton, tencuială, b.c.a. sau cărămidă și pentru fixarea plasei de armare pe polistiren înaintea realizării finisajului.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

DURAZIV S.R.L.  
Str. Fagului nr. 21, Clădirea C1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov  
Tel/fax: 021 3615346; 021 3615348

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

Nu este cazul

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**  
**AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1619-2023**

**7. Performanța produsului:**

| Caracteristici                                                                                                                       | Standardul de încercări | Specificația tehnică de referință | Valori declarate (rezultate încercări)                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aderența mortarului la beton                                                                                                         | SR EN 1015-12:2012      | $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$        | $0,58 \text{ N/mm}^2$<br>rupere coezivă în mortar            |
| Aderența mortarului la polistiren                                                                                                    | SR EN 13494:2005        | $\geq 80 \text{ kPa}$             | 123 kPa<br>rupere în polistiren                              |
| Permeabilitatea la vapori de apă<br>- viteza de transmisie a vaporilor de apă, V<br>- factorul de rezistență la vapori de apă, $\mu$ | SR EN ISO 7783:2012     | -<br><br>-                        | $> 380$<br><br>$\text{g/m}^2 \cdot 24\text{h}$<br><br>$< 10$ |

|                                |                                  |       |                                          |
|--------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------|
| Permeabilitatea la apă lichidă | SR EN<br>1062-3:2008             | -     | 2,051 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> |
| Clasa reactiei la foc          | O.M.C.T/O.M.A.I.nr.1822/394/2004 | clasa | A1                                       |

**8. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:**

**S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A.** - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Manager R&D -Adezivi :Mirea Mirela



Popesti-Leordeni, 08.10.2024

